

版本: 2003.04.10
中文翻译: 2009.01.19

WorléePrint 862

产品编号: 212054-05539

产品概述:

苯丙乳液

交货方式:

41%溶于水

特性:

- 光泽度很高
- 很好的耐热性
- 很好的耐水性
- 对于无孔基材附着力很好
- 不含 APEO

物理特性:

<u>不挥发物含量</u> DIN EN ISO 3251	39.5 – 42.5
<u>PH 值</u> DIN ISO 976	7.8 – 9.0
<u>密度</u> DIN EN 2811-1	1.06 g/cm ³
<u>粘度</u> 布氏, 20°C, ISO 2555,	150 - 600 mPa·s
<u>tg (calculated)</u>	0 °C
<u>MFFT</u> 最低成膜温度	0 °C
<u>储存稳定性 50°C</u>	最少 30 天
<u>冷冻-融化 稳定性</u> DIN ISO 1147	最少 5 次循环

应用及性能:

W'Print 862 应用在水性油墨和涂料体系中耐热性和耐水性非常好。

对于水墨配方而言, 即使选用的研磨树脂不耐热, W'Print 862 也可提高体系的光泽度、耐热性和耐水性。

W'Print 862 同时对于无孔基材包括薄膜和铝箔, 具有很好的附着力, 可用作水性光油用树脂。合适的助剂推荐:

消泡剂 WorleeAdd 644, 滑爽剂 WorleeAdd 315、327、Resiflow W52

蜡 WorleeWax 8510

+5°C到+40°C原装包装下, 可储存 6 个月 (从运送之日起)。

www.worlee.de

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. worlee@worlee.cn