

# WorléeKyd B 865 U

产品编号: 111021-00568

## 产品概述

WorleeKyd B 865 U 是一种异氰酸酯改性的长油度醇酸树脂。

## 技术数据

不挥发物含量, 1h/125°C DIN EN ISO 3251	55% ± 1
邻苯二甲酸酐含量	大约 16%
油类型	植物脂肪酸
油含量	大约 62%
酸值, 以固体份计, DIN EN ISO3682	最大 10
加德纳色度, 50% 石油溶剂 HC 180-220 DIN ISO 4630	最大 10
流动时间, 20°C, [50% 溶于石油溶剂 HC 180-220] DIN 53211-4	80 – 100 sec.
运输形式	55%溶于异链烷烃 HC 180 - 220

## 相容性

WorleeKyd B 865 U 与绝大多数的中油度和长油度自干型醇酸树脂相容, 也几乎与所有的马来树脂和酚类改性硬树脂相容。

## 溶解性

WorleeKyd B 865 U 溶解于所有溶剂。

## 应用与性质

WorleeKyd B 865 U 主要推荐作为生产地板、家具、装饰板和游艇用的高质量户内和户外木器清漆的唯一连接料。

当用 WorleeKyd B 865 U 制成的涂料或清漆用传统的或无气喷涂时, 由于喷涂产生的灰尘有易燃趋势, 只推荐使用水淋式喷涂室。

[www.worlee.de](http://www.worlee.de)

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)

## 催干剂

推荐使用以下催干剂

0.02 – 0.05% 金属 钴

0.03 – 0.08% 金属 锆

0.10 – 0.20% 金属 钙

(金属含量以固体份醇酸树脂计)

或者 4.00 – 5.00% Nuodex Combi APB (Elementis)的催干剂溶液，按 100%的醇酸树脂计。

[www.worlee.de](http://www.worlee.de)

如有任何问题，请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)