

# WorléeSol 31 A

产品编号. 111052-00575

## 产品概述

W`Sol 31 A 是改性亚麻油聚合物。它可以由水直接稀释，用于户外擦色和木材保护。

## 技术数据

外观	轻微混浊~清澈溶液
固含量, DIN EN ISO 3251	45%±1
流动时间, 20°C, 运输形式 DIN 53211-4	120 - 200 秒
酸值, 以固体份计, DIN EN ISO 3682	85 - 105
PH 值, DIN ISO 976	7.5 – 8.5
颜色, 伽氏, 运输形式 DIN ISO 4630	最大. 10
密度, 20 °C, DIN EN ISO 2811-1	0.99 – 1.0 g/cm <sup>3</sup>
运输形式	45%溶于水/乙二醇丁醚 80 : 20

## 应用与性质

W`Sol 31 A 比较独特，专用于生产水可稀释型木器清漆渗色、擦色、透明着色剂和木材保护漆。它表现出对木材很好的渗透性、优异的户外耐候性，易于施工，钉头不会生锈。可以将石灰石很好的连接，防止粉化。同时又有长期的柔韧性。

即使固含量很低，储存稳定性也非常好，不易于结冰。可以选用各种级别的颜料、填料和消光粉。最终我们建议用 W`Sol 31 A 制成的木材保护涂料应将 PH 值稳定在 8.2-8.5，便于稳定储存。通常推荐氨水作为中和剂，钴、锰与 Activ 8 混合作为催干剂。

[www.worlee.de](http://www.worlee.de)

如有任何问题，请直接联络 Worlee 上海。

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)

请参阅我们的推荐配方和实验报告，您会得到更加详细的关于颜料、消光粉、助剂和防霉剂的信息。

### **建议储存和运输条件**

5 ~ 25 °C

避免冰冻和阳光直射。由于本品含水，储存时若低于 0°C，则会导致非均相。若遇到这种状况，可在室温下慢慢加热，如有必要，可辅以慢速搅拌。

[www.worlee.de](http://www.worlee.de)

如有任何问题，请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. [worlee@worlee.cn](mailto:worlee@worlee.cn)