

WorléeCryl L 2380

产品编号: 112003-08193

产品概述

W'Kyd Cryl L 2380 是一支自干的热塑型丙烯酸树脂, 用于不同的涂料体系, 可以增加硬度, 光泽和附着力

技术数据

固含, 1h/125°C DIN EN ISO 3251	50%±1
酸值, 按固含, DIN EN ISO 3682	最大 3
加德纳色度, 按供货形式 DIN ISO 4603	最大 3
粘度, Brookfield 20°C, DIN EN ISO 2555	大约 500 mPa.s
玻璃化转变温度 (T _g)	83°C
标准溶剂 (供货形式)	50% 溶于脱芳烷烃 HC 160-200

相容性

W'Kyd Cryl L 2380 与醇酸树脂相容。

溶解性

W'Kyd Cryl L 2380 溶于酮类, 酯类, 芳烃类, 脱芳烷烃类, 以及异构烷烃溶剂。
W'Kyd Cryl L 2380 不溶于醇和水。