

版本: 2003.04.11
中文翻译: 2009.01.07

WorléePrint[®] 819

产品编号: 212054-05476

产品概述:

苯乙烯-丙烯酸乳液

交货方式:

固含 40%溶于水

特性:

W'Print 819 具有极佳的金属油墨亮度; 在运输和印刷时, 金属油墨稳定性非常好; 印刷物表面, 金属粉不易脱落; 它适用于各类速度的柔版和凹印, 即使在高速印刷时, 印刷适性非常好; 有很好的相容性。

不含 APEO 和乙二醇。

技术数据:

不挥发物含量 DIN EN ISO 3251	39.0 - 41.0%
PH 值 DIN ISO 976	7.8 - 9.0
密度 DIN EN ISO 2811-1	1.05 g/cm ³
粘度 20°C, 布氏, ISO 2555,	5000 - 6000 mPa·s
玻璃化温度 (计算)	47°C
MFFT 最低成膜温度 ISO 2115	56 °C
结冰 - 融化稳定性 DIN ISO 1147	最少 5 次

应用及性能:

W'Print819 是为金属油墨体系特别开发的聚合物, 适用于金墨、银墨体系中。这些水性油墨体系均可用于不同的印刷速度, 具有优异的印刷适性、金属亮泽和油墨稳定性。

储存温度在+5 到+40 摄氏度时, 如果密封于原始包装桶中, 储存期为自工厂交货之日算起 6 个月。

www.worlee.de

如有任何问题, 请直接联络 Worlee 上海.

tel. +86-21-62472546 fax.+86-21-62472548 e-mail. worlee@worlee.cn